


# Kleber Conlit® Fix und Conlit® Fix Cold

Technisches Datenblatt



Nichtbrennbarer Kleber, der in wesentlichen Bestandteilen aus Alkaliwasser und Kaolin als Füllstoff besteht. Conlit Fix und Conlit Fix Cold kann in Verbindung mit allen Conlit Brandschutzsystemen verwendet werden.

- nichtbrennbar, A1
- leicht und schnell zu verarbeiten

# Kleber Conlit® Fix und Conlit® Fix Cold

## Anwendungsbereiche

Verklebung von Stoßstellen bei der Verarbeitung von Conlit Brand-  
schutzsystemen.

## Verarbeitungstemperaturen

Der günstigste Temperaturbereich liegt zwischen +10 °C und +20 °C.  
Die Verarbeitungstemperatur sollte +5 °C nicht unterschreiten.  
Für niedrigere Temperaturen bis -7 °C ist Conlit Fix Cold zu  
verwenden.

## Abbindezeiten

Die Abbinde- bzw. Aushärtezeiten sind abhängig von der Umgebungs-  
temperatur und von der Luftzutrittsmöglichkeit zu den Klebeflächen.  
Unter normalen Bedingungen kann von einer Abbindezeit von  
ca. 12 Stunden ausgegangen werden. Je nach Anwendungsfall ist mit  
kürzeren oder wesentlich längeren Zeiten zu rechnen.

## Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch ist der Kleber gut umzurühren (z. B. mit einem Bohr-  
maschinenquirl). Klebeflächen, etwa Stahlteile, müssen trocken und frei  
von Öl oder ähnlichen Trennmitteln sein. Die Klebeflächen dürfen nicht  
fließendem Wasser, beispielsweise Regen oder starker Kondensat-  
bildung, ausgesetzt werden (Gefahr der Auswaschung). Eingefrorene  
Gebinde sind aufzutauen und anschließend ca. 2–3 Minuten umzu-  
rühren.

## Reinigungshinweise

Frische Klebereste können mit Wasser beseitigt werden. Ausgehärtete  
Reste sind mechanisch zu entfernen, die dann verbleibenden Reste  
mit Wasser ab- bzw. auszuwaschen. Der Kleber kann Oberflächen wie  
z. B. Glas, Keramik etc., angreifen.

## Lieferprogramm

Conlit Fix / Conlit Fix Cold	Inhalt
Eimer	20 kg
Schlauch	1 kg

## DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Postfach 0749 · 45957 Gladbeck

T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444

info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung  
zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auf-  
lage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen  
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere  
Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  
Unsere Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefere-  
rungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter  
www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.