

KAIFLEX KAIFINISH

VERARBEITUNGSHINWEISE ■ 11.2010



Qualitätsmerkmale / Eigenschaften:

KAIFINISH kann im Innenbereich aus optischen Gründen verwendet werden. Im Außenbereich muss die Isolierung nach spätestens 3 Tagen mit KAIFINISH gestrichen werden.

KAIFINISH ist witterungs-, alterungs-, Ozon- und UV-beständig und zeichnet sich durch eine exzellente Flexibilität, zügige Trocknung und hervorragende Haftung aus. KAIFINISH ist weitestgehend geruchsneutral.

SICHERHEITSDATEN

S 02: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 51: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben.
Dose mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Verarbeitungshinweise:

Die Isolierung muss sauber, trocken und fettfrei sein; unsaubere Oberflächen mit KAIFLEX-Reiniger reinigen. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter + 10 °C und nicht über + 30 °C liegen. Mindestens einen Grund- und einen Deckanstrich ausführen. Farbe gut aufrühren und in unverdünntem Zustand verarbeiten. Günstigste Applikationsart ist Streichen (Pinsel mit langen, weichen Borsten) oder Rollen. Zwischen den Anstrichen sollten mindestens 2 Stunden liegen. KAIFINISH ist je nach Auftragsschicht bei + 20 °C nach ca. 6 Stunden durchgetrocknet.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Es müssen mindestens 250 ml/m² aufgetragen werden, damit die Schutzfunktion der KAIFINISH-Farbe gewährleistet ist.

KAIFINISH kühl und frostfrei lagern. Lagerbeständigkeit mindestens 1 Jahr. Aufgrund äußerer Einflüsse ist die Schutzfunktion des Anstriches regelmäßig zu überprüfen. Ein neuer deckender Anstrich ist mindestens alle 2 Jahre aufzubringen.